

CEMTEC LMP

ЖИДКИЙ ПЛАСТИФИКАТОР БЕЗ ХЛОРИДОВ

ОПИСАНИЕ:

CEMTEC LMP – это воздухововлекающая добавка на основе смолы. Улучшает обрабатываемость и загلابивающие свойства песчано-цементных растворов при нанесении и повышает пластичность кладочных и штукатурных растворов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение скорости кладки и облицовочных работ
- Повышение устойчивости к атмосферным воздействиям
- Раствор не застывает раньше времени, а остается пластичным
- Отсутствие расслоения и потеков раствора
- Меньшая усадка при высыхании
- Повышенная прочность сцепления
- Возможность уменьшения количества воды до 50%
- Низкая стоимость использования
- Возможность применения в цветных растворах

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смеси для штукатурки и шпатлевки
- Водная смесь для блочных работ
- Готовые бетонные смеси
- Перекачиваемые бетонные смеси

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Заменяя известь в смеси, **CEMTEC LMP** втягивает микроскопические пузырьки воздуха, что облегчает обработку и распределение раствора. Пузырьки также препятствуют образованию капиллярных каналов, поэтому прохождение воды через раствор сводится к минимуму. Объем пузырьков также позволяет поглощать начальные напряжения, возникающие при циклах замораживания и оттаивания попавшей воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Смешивание

CEMTEC LMP можно добавлять непосредственно в смесь песок–цемент–вода или предварительно смешать с водой для затворения, если это более удобно. Рекомендуется механическое перемешивание, но тщательное ручное перемешивание также дает желаемые результаты.



Дозировка

Средство добавляется из расчета 140-280 мл на 50 кг цемента. Для определения оптимальной дозировки для конкретных условий необходимо провести пробный замес.

Превышение дозировки

Превышение дозировки приводит к повышенной обрабатываемости и воздухововлечению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствует британскому стандарту **BS 4887:1973**.

Состав

Смесь древесных смол с носителями:

Сухой остаток 7-8%
Удельная плотность 1.014

ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения – 12 месяцев при температуре от 2 °C до 30 °C.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Ведро 20 л, бочки 200 л и контейнеры 1000 л
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

СОСТАВ СМЕСИ

Область применения	Обычная смесь			Смесь с CEMTEC LMP		
	Цемент	Известь	Песок	Цемент	Известь	Песок
Наружные работы с высокопрочным / малоусадочным силикатным кирпичом	1	1	6	1	-	6
Низкая прочность для легких блоков и силикатного кирпича с высокой усадкой	1	2	9	1	-	8
Высокопрочный кирпич	1	1-4	2	1	-	3
Укладка кирпича и блоков	1	-	2	1	-	3
Укладка кирпича и блоков	1	1	6	1	-	5-6

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

