

CEMBOND 100

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ НА ВОЗДУХЕ

ОПИСАНИЕ

CEMBOND 100 – это цементный порошок.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность нанесения непосредственно на основание в один слой толщиной 2-6 мм
- Хорошее время открытой выдержки
- Отличное сопротивление скольжению
- Минимальная усадка
- Высокая прочность сцепления

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMBOND 100 используется для укладки керамической, мозаичной, каменной, цементной плитки и плитки террасы на каменную кладку, цементные основания и гипсокартон.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMBOND 100 изготовлен в соответствии с требованиями стандартов ANSI A 118.1.1976 и BS 5980:1980, тип 1, класс AA.

ПОДГОТОВКА

Подготовка поверхности: поверхность основания должна быть прочной и тщательно очищенной от масла, воска, пыли и т.д. Все сыпучие частицы, старые обои, краска и т.д. должны быть удалены.

Поверхности: CEMBOND 100 можно наносить непосредственно на цементные стяжки, бетон и цементные растворы. CEMBOND 100 не следует наносить на гипс и гипсовые панели.

Смешивание: смешайте CEMBOND 100 с водой в соотношении 3:1 по объему (4,4-4,8 л воды на мешок CEMBOND 100 весом 20 кг). Тщательно перемешайте с помощью низкоскоростной дрели с лопаткой для перемешивания до получения однородной консистенции. Дайте смеси отстояться в течение 3-5 минут, после чего повторно перемешайте перед нанесением.

В жаркую погоду используйте холодную воду для увеличения времени открытой выдержки.

НАНЕСЕНИЕ

При укладке керамической плитки нанесите слой CEMBOND 100 толщиной 3 мм с помощью плоского шпателя и распределите зубчатым шпателем. Крепите плитку сразу же. Промазывайте заднюю поверхность больших плиток и крепите скользящим движением. Сразу же выравнивайте плитки во избежание нарушения сцепления. Для каменной и цементной напольной плитки разровняйте смесь до толщины 2-3 мм, сразу же уложите плитку и слегка вбейте мягким молотком для лучшего сцепления. Наносите смесь только на те участки, на которые можно уложить плитку в течение времени открытой выдержки клея (обычно не более 1 м² за один раз).

ОТДЕЛКА

Удалите излишки **CEMBOND 100** влажной тряпкой до схватывания и затрите швы затиркой **CEMTEC TILE GROUT** через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CEMBOND 100 изготовлен на основе цемента, поэтому избегайте вдыхания пыли и попадания в глаза.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



ОБЪЕМ	Мешок 20 кг CEMBOND 100 покрывает примерно 4,2-6,2 м ² при толщине 2-3 мм. Расход зависит от свойств основания и вида плитки.
УПАКОВКА	Мешки по 20 и 25 кг
ЦВЕТ	Серый, белый

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

