

CEMBOND XP

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

ОПИСАНИЕ

CEMBOND XP – это высокоэффективный модифицированный полимерами цементный клей для плитки, выпускаемый в сером и белом цвете.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность нанесения непосредственно на основание в один слой толщиной 2-6 мм
- Хорошее время открытой выдержки
- Высокая водостойкость и ударопрочность
- Отличное сопротивление скольжению
- Минимальная усадка
- Отличная прочность сцепления со многими сложными и проблемными основаниями

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMBOND XP используется для укладки керамики, фарфора, мозаики, камня, искусственного гранита и мрамора, плитки террасо на каменную кладку, цементные основания и гипсокартон.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **CEMBOND XP** используется для укладки керамической, мозаичной, каменной, цементной плитки, плитки из искусственного гранита и плитки террасо на каменную кладку, цементные основания и гипсокартон
- Может использоваться для внутренних и внешних стен и полов
- Может использоваться в бассейнах и других подобных постоянно влажных помещениях без добавления полимерного латекса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время открытой выдержки (BS 5980-91)	25 минут
Адгезия (метод прямого отрыва)	
Искусственный гранит	0.30 МПа
Керамическая плитка	1.00 МПа
Предел по BS 5980-91	Мин. 0.17 МПа
Прочность на сдвиг (BS 5980-91)	1.2 МПа

ПОДГОТОВКА

Подготовка поверхности

Поверхность основания должна быть прочной и тщательно очищенной от масла, воска, пыли и т.д. Все сыпучие частицы, старые обои, краска и т.д. должны быть удалены.

Поверхности

CEMBOND XP можно наносить непосредственно на цементные стяжки, бетон и цементные растворы. **CEMBOND XP** не следует наносить на гипс и гипсовые панели.

Смешивание

Смешайте **CEMBOND XP** с водой в соотношении 3:1 по объему (5,5-6 л воды на мешок **CEMBOND XP** весом 25 кг). Тщательно перемешайте с помощью низкоскоростной дрели с лопаткой для перемешивания до получения однородной консистенции. Дайте смеси отстояться в течение 3-5 минут, после чего повторно перемешайте перед нанесением.

В жаркую погоду используйте холодную воду для увеличения времени открытой выдержки.

НАНЕСЕНИЕ

При укладке керамической плитки нанесите слой **CEMBOND XP** толщиной 3 мм с помощью плоского шпателя и распределите зубчатым шпателем. Крепите плитку сразу же. Промазывайте заднюю поверхность больших плиток и крепите скользящим движением. Сразу же выравнивайте плитки во избежание нарушения сцепления. Для каменной и цементной напольной плитки и плитки из искусственного гранита разровняйте смесь до толщины 2-3 мм, сразу же уложите плитку и слегка вбейте мягким молотком для лучшего сцепления. Наносите смесь только на те участки, на которые можно уложить плитку в течение времени открытой выдержки клея (обычно не более 1 м² за один раз).

ОТДЕЛКА

Удалите излишки **CEMBOND XP** влажной тряпкой до схватывания и затрите швы затиркой CEMTEC TILE GROUT через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CEMBOND XP изготовлен на основе цемента, поэтому избегайте вдыхания пыли и попадания в глаза.

ОБЪЕМ	Мешок 20 кг CEMBOND 100 покрывает примерно 4,2-6,2 м ² при толщине 2-3 мм. Расход зависит от свойств основания и вида плитки.
УПАКОВКА	Мешки по 20 и 25 кг
ЦВЕТ	Белый



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

