

CEMMORT 3000

ТОНКОСЛОЙНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР



ОПИСАНИЕ

CEMMORT 3000 — это цементный состав, предназначенный для использования в качестве тонкослойного плиточного клея в сочетании с латексной добавкой **CEMFIX**.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к проникновению воды.
- Отличное сцепление с подготовленной прочной бетонной поверхностью.
- Простота в использовании: готовый состав.
- Пригодность как для внутренних, так и для внешних работ.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заделка трещин в бетонной поверхности.
- Тонкая подушка для керамической, мозаичной, каменной, терраццо и цементной плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При смешивании с **CEMFIX**, **CEMMORT 3000** обладает следующими свойствами после отверждения:

ASTM C109 (кубы 50 мм)	
Прочность на сжатие	
1 день	9 МПа
3 дня	21 МПа
7 дней	24 МПа

ПОДГОТОВКА

Подготовка поверхности:

Поверхность основания должна быть прочной и тщательно очищенной от масла, воска, пыли и т.д. Все сыпучие частицы, старые обои, краска и т.д. должны быть удалены.

Поверхности:

CEMMORT 3000, смешанный с **CEMFIX**, можно наносить непосредственно на цементные стяжки, бетон и цементные растворы.

Смешивание:

Тщательно перемешайте **CEMMORT 3000** с **CEMFIX** с помощью низкоскоростной дрели с лопаткой для перемешивания до получения однородной консистенции. Дайте смеси отстояться в течение 3-5 минут, после чего повторно перемешайте перед нанесением.

В жаркую погоду используйте холодную воду для увеличения времени открытой выдержки.

НАНЕСЕНИЕ

При укладке керамической плитки нанесите слой смеси толщиной 3 мм с помощью плоского шпателя и распределите зубчатым шпателем. Крепите плитку сразу же. Промазывайте заднюю поверхность больших плиток и крепите скользящим движением. Сразу же выравнивайте плитки во избежание нарушения сцепления. Для каменной и цементной напольной плитки разровняйте смесь до толщины 2-3 мм, сразу же уложите плитку и слегка вбейте для лучшего сцепления. Наносите смесь только на те участки, на которые можно уложить плитку в течение времени открытой выдержки клея (обычно не более 1 м² за один раз).

ОТДЕЛКА

Удалите излишки материала влажной тряпкой до схватывания и затрите швы затиркой **CEMTEC TILE GROUT** через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CEMMORT 3000 изготовлен на основе цемента, поэтому избегайте вдыхания пыли и попадания в глаза.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Мешок CEMMORT 3000 , смешанный с 5 л CEMFIX , покрывает примерно 5,3-7,8 м ² при толщине 2-3 мм. Расход зависит от свойств основания и вида плитки.
УПАКОВКА	Мешки по 25 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

