

CEMTEC PREMIX PLASTER



ГОТОВАЯ ВОДОСТОЙКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

ОПИСАНИЕ

CEMTEC PREMIX PLASTER — это универсальная высококачественная готовая водостойкая цементная штукатурка, предназначенная для оштукатуривания бетона, стен из бетонных блоков, заделки трещин и ремонта бетонных поверхностей. В основе лежит смесь портландцемента, соответствующего стандарту ASTM C 150, тип I, подобранных фракций известняка и добавок, улучшающих консистенцию, сцепление, обрабатываемость и гидроизоляционные свойства материала. Толщина покрытия варьируется от 4 мм до 30 мм.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Внутреннее и наружное применение
- Вертикальные и подвесные поверхности
- Увеличенное время пригодности к использованию
- Высокая непроницаемость для водяного пара, углекислого газа и т.д.
- Возможность нанесения кельмой или современными штукатурными станциями
- Отсутствие сульфатов и хлоридов в составе, возможность использования в прибрежных районах вместо цементно-песчаной штукатурки
- Толщина слоя до 8 мм за одно нанесение фактурным пистолетом

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оштукатуривание стен из бетонных блоков.
- Восстановление поврежденных бетонных конструкций.
- Заделка трещин и шпатлевание.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности: поверхность должна быть шероховатой и очищенной от пыли, незакрепленных частиц, смазки и посторонних материалов. Необходимо увлажнить поверхность перед нанесением.

Смешивание и нанесение

Добавьте сухой состав в отмеренное количество чистой воды и перемешивайте в течение примерно 3 минут при помощи подходящего оборудования. Дайте отстояться в течение 15 минут и снова перемешайте согласно указаниям выше. Теперь смесь готова к нанесению ручным инструментом либо современным штукатурным оборудованием. Если толщина превышает 8 мм, нанесение должно осуществляться в 2 слоя. Толщина первого слоя должна составлять 5-8 мм. Второй слой наносится в тот же день, после схватывания первого слоя. Если второй слой наносится на следующий день, на первом слое необходимо сделать насечки для лучшего сцепления со следующим слоем и отвердить.

Очистка

Инструменты и оборудование следует промыть и очистить водой сразу после использования.

Отверждение

После нанесения штукатурки поверхность следует отвердить с использованием отвердителя с высоким содержанием твердых веществ, например, KUREKOTE 75 VOX и т.д.

ВЫХОД

Мешок весом 50 кг дает 0,027 м³ вещества при смешивании с 8,0 л воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Состав	Портландцемент, гранулированный известняк и специальные добавки и полимеры
Прочность на сжатие в течение 28 дней, ASTM C 109/C 109M	25 МПа
Сцепление с раствором через 28 дней, ASTM D 4541	0.3 МПа
Плотность в сухом виде	2100 кг/м ³
Время пригодности к использованию	45 минут
Время начального схватывания	2 ч
Соотношение воды и порошка	0,16
Содержание летучих органических веществ	0 г/л
Размер зерна	0-1 мм

Примечание: испытания проводились в лабораторных условиях.

Применимый стандарт: ASTM C 150, ASTM C 926, ASTM C 897, BS 5492

РАСХОД	50 кг покрывают около 2,75 м ² при толщине 10 мм.
УПАКОВКА	Упаковки по 25 и 50 кг
ЦВЕТ	Серый

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления при хранении в сухом месте в тени в надлежащих условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не наносить на окрашенные поверхности и полы.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

