

DURA DRY PACK GROUT

БЕЗУСАДОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЛИВОЧНЫЙ РАСТВОР

ОПИСАНИЕ

DURA DRY PACK GROUT – это высокопрочный безусадочный материал с натуральным заполнителем, разработанный специально для смешивания и укладки жестких бетонных смесей. При смешивании с минимальным количеством воды его можно укладывать в пустоты и пространства, где формирование или удержание самовыравнивающихся подливочных растворов не представляется возможным или желательным.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительная прочность сцепления при жесткости
- Не содержит хлоридов и коррозионно-активных веществ
- Высокая прочность на сжатие для максимальной несущей способности
- Отсутствие усадки для длительной поддержки

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фундаментные плиты сооружений
- Оборудование и станки
- Анкерные болты
- Сборные элементы
- Разработка ячеистых деталей

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- Соответствует требованиям Спецификации Корпуса инженеров армии США для безусадочного подливочного раствора CRD-C-621 (примечание: метод испытания не предусматривает испытания жесткой смеси. Процедуры были изменены для обеспечения возможности укладки жесткой подливочной смеси в форму для испытаний)
Соответствует требованиям ASTM C1107-89
- «Стандартная спецификация на упакованный, сухой, гидравлический подливочный раствор (безусадочный)»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Приведенные ниже данные получены в лабораторных условиях.

Прочность на сжатие

Кубы 50 мм, ASTM C-109

Возраст	Прочность
1 день	3,000 psi (21 МПа)
3 дня	5,000 psi (35 МПа)
7 дней	6,500 psi (45 МПа)
28 дней	8,000 psi (55 МПа)

Консистенция: жесткая смесь

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подрядчику и инженеру рекомендуется ознакомиться с **Инструкцией по применению цементных подливочных растворов** компании CMCI. В этом документе содержится подробная инструкция по применению цементных подливочных растворов производства CMCI.

Примечание

Если подрядчик не знаком со стандартной техникой укладки раствора, рекомендуется провести встречу перед началом работ для рассмотрения деталей проекта, характерных для конкретной работы. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю CMCI. Приведенная ниже информация предназначена для смешивания и укладки DRY PACK GROUT и ее следует использовать вместе с вышеупомянутым руководством по применению.

Смешивание

Содержание воды зависит от температуры и относительной влажности, но обычно составляет 3,5-4 литров на 25 кг. Укладка: Используя трамбующее устройство с тупым концом, резкими, быстрыми ударами вбейте смесь в пустоты. Также можно использовать молоток или киянку. Добавляйте материал до тех пор, пока пространство не заполнится. При желании обработайте открытые кромки. Будьте осторожны в процессе укладки, чтобы не нарушить центровку основных плит.

Отверждение и герметизация

Для обеспечения долговечности и качества раствора важна правильная процедура отверждения. Раствор следует отверждать во влажном состоянии 24 часа. Затем отвердите раствор с помощью отвердителя с высоким содержанием твердых частиц, например, SEMTEC KURE N SEAL или KUREKOTE 75 VOX, в соответствии с инструкцией по применению подливочного раствора.

ОЧИСТКА

Очищайте инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Требуется надлежащее отверждение
- Не добавляйте примеси или суперпластификаторы

ОБЪЕМ	При смешивании мешка 25 кг с 4 л воды получится 0,0135 м ³ материала
УПАКОВКА	Мешки по 25 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

